

А.О. Дружинін<sup>1</sup>, І.Й. Мар'ямова<sup>1</sup>, Ю.М. Ховерко<sup>1</sup>, І.Т. Когут<sup>2</sup>  
**Шари полікремнію на ізоляторі як чутливі елементи сенсорів  
кріогенних температур**

<sup>1</sup>Національний університет "Львівська політехніка", НДЦ "Кристал"  
вул. Котляревського, 1, Львів 79013, Україна тел.:(032)258-23-97, e-mail: [druzh@polynet.lviv.ua](mailto:druzh@polynet.lviv.ua)  
<sup>2</sup>Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,  
вул. Шевченка, 57, м.Ів.-Франківськ, 76000, Україна

Досліджено вплив температури в діапазоні 4,2 – 300 К та магнітного поля з індукцією до 14 Тл на електричні властивості шарів полікремнію на ізоляторі, легованих бором, з метою оцінки можливості створення на їх основі мікроелектронних терморезистивних сенсорів низьких температур. Показано, що нерекристалізовані шари полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} \approx 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , можуть використовуватись як чутливі елементи сенсорів, призначених для вимірювання кріогенних температур. Рекристалізовані лазером шари полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} \approx 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  рекомендуються як чутливі елементи сенсорів кріогенних температур, працездатних в сильних магнітних полях.

**Ключові слова:** шари полікремнію, кріогенні температури, магнітні поля, сенсори температури.

*Стаття поступила до редакції 25.07.08; прийнята до друку 15.12.08.*

## Вступ

Проблема створення мікроелектронних сенсорів теплових величин, працездатних в екстремальних умовах, а саме, при низьких температурах і в сильних магнітних полях, є актуальною для різних галузей науки і техніки. Однак відомі мікроелектронні терморезистивні сенсори на основі структур кремній на ізоляторі (КНІ-структур) не призначені для вимірювання кріогенних температур. Так, в роботі Обермайера [1] обговорюється можливість створення терморезистивного сенсора температури на основі полікремнію з різною концентрацією бора; наведено характеристики сенсора для вимірювання температури в діапазоні  $-40 \dots +140 \text{ }^\circ\text{C}$  з чутливістю  $\sim -0,35\% \times \text{град}^{-1}$ . В роботі [2] описано мікроелектронні перетворювачі температури на основі структур кремній на сапфірі (КНС-структур) р-типу з концентраціями носіїв струму  $3 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  і  $6 \times 10^{20} \text{ см}^{-3}$ . КНС-структури з концентрацією  $p = 3 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  мають монотонно зростаючу температурну залежність опору в діапазоні температур  $-70 \dots +300 \text{ }^\circ\text{C}$  і постійне значення температурного коефіцієнту опору (ТКО)  $\sim 0,49\% \times \text{град}^{-1}$  в діапазоні температур  $-50 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$ . Для вимірювання температури в широкому діапазоні 4,2 -373 К розроблено мікроелектронні термодіодні сенсори на основі кремнію [3,4], зокрема, датчики ДСТ-1 в області температур поблизу температури рідкого гелію характеризуються підвищеною чутливістю до  $180 \text{ мВ} \times \text{град}^{-1}$  і мінімізованим

впливом саморозігріву на точність вимірювання за рахунок малого робочого струму  $\sim 1 \text{ мкА}$ .

Метою наших досліджень було створення чутливих мікроелектронних терморезистивних сенсорів на основі шарів полікремнію на ізоляторі, працездатних в екстремальних умовах, зокрема при кріогенних температурах до температури рідкого гелію, і в сильних магнітних полях.

## I. Експериментальна частина.

Для дослідження використовувались тестові КНІ-структури з полікремнієвими резисторами р-типу провідності, леговані бором, нерекристалізовані і після лазерної рекристалізації. Легування полікремнію відбувалось методом іонної імплантації бору з різними дозами. Лазерна рекристалізація шарів полікремнію [5] проводилась шляхом сканування лазерного променя ( $\lambda = 1,06 \text{ мкм}$ ) по поверхні пластин кремнію з орієнтацією (100), попередньо термічно окислених до товщини 1,0 мкм. Шари полі-Si товщиною 0,5 мкм осаджувались з газової фази в реакторі пониженого тиску при температурі  $625 \text{ }^\circ\text{C}$ . Для створення заданого температурного профілю в зоні термічного впливу випромінювання використовувалось комбіноване покриття з шарів  $\text{SiO}_2$  та  $\text{Si}_3\text{N}_4$ .

В оптимальних умовах лазерної рекристалізації отримано шари полікремнію із розміром зерна до

20×500 мкм. Концентрації носіїв заряду в зразках полі-Si до і після лазерної рекристалізації, згідно з результатами Холлівських вимірювань, становила від  $7 \times 10^{17}$  до  $1,7 \times 10^{20} \text{ см}^{-3}$ . Електропровідність шарів полікремнію досліджувалась в інтервалі температур 4,2–300 К, а вплив магнітного поля з індукцією до 14 Тл – при гелієвих температурах з використанням біттерівського магніту. Для вимірювань зразки полі-Si закріплювались на спеціальній вставці, яка встановлювалась у гелієвому кріостаті. Температура вимірювалась за допомогою термопари Cu-Cu(Fe) з точністю  $\sim 0,1^\circ\text{C}$ . Стабілізований електричний струм через зразки задавався джерелом струму Keithley 224 в межах 1–100 мкА в залежності від опору зразка, електрична напруга на потенційних контактах зразків та вихідний сигнал термопари вимірювались цифровими вольтметрами типу Keithley 199 з точністю до 1 мкВ з одночасним автоматичним реєструванням показів приладів на комп'ютері. Вимірювання проводились у Міжнародній лабораторії сильних магнітних полів і низьких температур, м. Вроцлав (Польща) в рамках угоди про міжнародну співпрацю.

Згідно наших попередніх досліджень [6] було встановлено, що найбільш сильною температурною залежністю електропровідності в області низьких температур характеризуються нерекристалізовані шари полі-Si з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} \approx 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$  та рекристалізовані лазером шари полі-Si з  $p_{300\text{K}} \approx 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . Тому для створення сенсорів температури наші дослідження були зосереджені на цих структурах.

На рис. 1. наведено температурну залежність опору нерекристалізованого полікремнієвого резистора з концентрацією носіїв  $2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

Для цих зразків у діапазоні 4,2-50 К температурний коефіцієнт опору значний і становить  $\text{TKO} \approx -9\% \times \text{K}^{-1}$ , що дає можливість використати такі шари полікремнію для створення чутливих мікроелектронних сенсорів, придатних для вимірювання кріогенних температур.

Температурна залежність опору




Рис. 1. Температурна залежність опору нерекристалізованого полі-Si з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} = 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .




Рис. 2. Температурна залежність опору рекристалізованого полі-Si з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} = 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  для різних діапазонів температур: а) 4,2-120К, б) 120-300К.

рекрісталізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв після рекристалізації, яка дорівнює  $7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , ілюструється рис. 2.

Для цих зразків температурний коефіцієнт опору визначався для різних температурних діапазонів і дорівнював відповідно:  $\text{TKO} \approx -2,4 \% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні 4,2-50 К;  $\text{TKO} \approx -2,08 \% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні 4,2-120 К і  $\text{TKO} \approx -0,49 \% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні 120-300 К.




Рис. 3. Поперечний магнітоопір нерекристалізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв заряду  $p_{300\text{K}} = 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$  при різних температурах.

Для оцінки можливості застосування низькотемпературних сенсорів теплових величин на основі шарів полікремнію в сильних магнітних полях проводились вимірювання магнітоопору цих шарів при криогенних температурах до 4,2 К. Одержані експериментальні результати вимірювання магнітоопору досліджуваних шарів полі-Si наведено на рис. 3 і 4.

Як видно з рис 3., залежність опору нерекристалізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300K} = 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$  від індукції магнітного поля при низьких температурах має складний характер. Так, в цих зразках у всьому досліджуваному діапазоні температур 4,2 - 63 К спостерігається від'ємний магнітоопір, який в інтервалі температур 4,2 - 33 К збільшується за величиною, а з підвищенням температури до 70 К зменшується за величиною, але проявляється у всьому досліджуваному діапазоні магнітних полів до 14 Тл. При температурі рідкого гелію магнітоопір цих шарів полі-Si в полях до 1,5 Т зменшується, а потім починає зростати, і при індукції 14 Тл їх опір




Рис. 4. Поперечний магнітоопір рекристалізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв заряду  $p_{300K} = 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$ .




Рис. 5. Поздовжній магнітоопір рекристалізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв заряду  $p_{300K} = 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  при різних температурах: 1 - 4,2 К, 2 - 8,6 К, 3 - 11,7 К.

збільшується приблизно на 18 % від свого значення при відсутності магнітного поля. Тому сенсори криогенних температур на основі цих шарів полі-Si не придатні для роботи в магнітному полі.

Зовсім інший характер має магнітоопір рекристалізованих шарів полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300K} \approx 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  (рис. 4). Для цих зразків спостерігався монотонний характер зміни магнітоопору під впливом магнітного поля: у всьому досліджуваному діапазоні 0-8 Тл спостерігався тільки позитивний магнітоопір. З підвищенням температури магнітоопір суттєво зменшується (рис. 5).

Беручи до уваги сильну температурну залежність опору таких зразків при низьких температурах (рис. 2) і слабкий вплив магнітного поля, можна рекомендувати такі полі-Si шари для створення сенсорів криогенних температур, працездатних в сильних магнітних полях до 6 Тл, оскільки зміна опору під впливом магнітного поля не перевищує 1,5 %.

В діапазоні температур 4,2-300 К проведено градування тестового зразка полі-Si резистора з концентрацією вільних носіїв заряду  $p_{300K} \approx 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , що піддавався лазерній обробці, як чутливого елемента сенсора температури (рис. 6).

Характеристика такого чутливого елемента сенсора описується за експоненціальним законом в широкому інтервалі температур 4,2 - 300 К:

$$T = A_1 \times \exp(-R/t_1) + A_2 \times \exp(-R/t_2) + A_3 \times \exp(-R/t_3) + y_0 \quad (1)$$

де  $y_0 = 1,92$ ,  $A_1 = 282,80$ ,  $t_1 = 24986,87$ ,  $A_2 = 261,63$ ,  $t_2 = 38590,40$ ,  $A_3 = 2470,46$ ,  $t_3 = 6889,68$ .

Для перевірки працездатності розробленого мікроелектронного сенсора температури на основі шарів полікремнію його було використано у Міжнародній лабораторії сильних магнітних полів та низьких температур під час низькотемпературних досліджень напівпровідникових мікрористалів. Покази, які реєструвались розробленим сенсором температури, додатково перевірялись за допомогою




Рис. 6. Градувальна характеристика рекристалізованого полі-Si резистора з  $p_{300K} = 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  як чутливого елемента сенсора температури: 1-експеримент, 2- апроксимація.

термопари Cu–Cu(Fe) з точністю  $\sim 0,1^\circ\text{C}$  за стандартною методикою.

сенсорів становить  $\sim -9\% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні температур 4,2 – 50 К.

## Висновки.

В результаті проведених досліджень показано, що нерекристалізовані шари полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} \approx 2,4 \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , завдяки сильній температурній залежності опору при низьких температурах, можуть використовуватись як чутливі елементи мікроелектронних терморезистивних сенсорів, призначених для вимірювання кріогенних температур. Температурний коефіцієнт опору таких

Рекристалізовані лазером шари полікремнію з концентрацією носіїв  $p_{300\text{K}} \approx 7 \times 10^{17} \text{ см}^{-3}$  можна рекомендувати як чутливі елементи сенсорів кріогенних температур, працездатних в сильних магнітних полях до 6 Тл, з температурним коефіцієнтом опору  $\sim -2,4\% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні температур 4,2–50 К і  $-2,08\% \times \text{K}^{-1}$  у діапазоні температур 4,2–120 К.

- [1] E. Obermeier, P. Kopystinsky. Polysilicon as a material for microelectronic applications. // *Sensors and Actuators*, **30A**, pp.149-155 (1992.).
- [2] Н.Н. Суханова., В.И. Суханов., В.В.Хасиков, А.Я.Юровския. Полупроводниковые термопреобразователи с расширенным диапазоном рабочих температур// *Датчики и системы*, (7-8), с.49-52 (1999).
- [3] Ю.М.Шварц, М.М.Шварц, А.Н.Ивашенко и др. Новое поколение микроэлектронных кремниевых термодатчиков// *Технология и конструирование в электронной аппаратуре*, (3), с.59-61 (2003).
- [4] Ю.М. Шварц., М.М.Шварц. Микроэлектронные термодиодные сенсоры и их применение в экстремальной электронике// Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. (СЕМСТ-1). Тези доповідей, Одеса «Астропринт», с.42-43 (2004).
- [5] A.A.Druzhinin, V.G.Kostur, I.T.Kogut et al. Microzone laser recrystallized polysilicon layers on insulator. // In *Physical and Technical Problems of SOI Structures and Devices*. Eds. J.P. Collinge, et al., pp. 101-105, Kluwer Academic Publ., Netherlands (1995).
- [6] А.О. Дружинін, І.Й. Мар'ямова, Ю.М. Ховерко, С.М. Матвієнко. Властивості шарів полікремнію на ізоляторі при кріогенних температурах і в сильних магнітних полях. // *Фізика і хімія твердого тіла*, **6** (2), С. 241-246 (2005).

A.A. Druzhinin<sup>1</sup>, I.I. Maryamova<sup>1</sup>, Yu.M. Khoverko<sup>1</sup>, I.T. Kogut<sup>2</sup>

## Polysilicon-on-Insulator Layers as Active Elements of Cryogenic Temperature Sensors

<sup>1</sup>Lviv Polytechnic National University, Sci.-Research Center "Crystal",  
Kotlyarevsky Str.,1, Lviv,79013, Ukraine tel.(0322)721632, e-mail: [druzh@polynet.lviv.ua](mailto:druzh@polynet.lviv.ua)  
<sup>2</sup>V.Stefanyk National Precarpatian University 57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine

The effect of temperature in 4,2-300 K range and magnetic field with induction up to 14 T on the electrical properties of boron doped polysilicon-on-insulator layers was studied to evaluate the possibility to develop microelectronic thermoresistive sensors on their basis. It was shown that non-recrystallized polysilicon layers with carrier concentration  $p_{300\text{K}}=2.4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  could be used as active elements of sensors to measure cryogenic temperatures. Laser recrystallized polysilicon layers with carrier concentration  $p_{300\text{K}}=7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$  are recommended as active elements of cryogenic temperature sensors operating at high magnetic fields.

**Key words:** polysilicon layers, cryogenic temperatures, magnetic fields, temperature sensors.