

УДК 535.3, 535.51, PACS: 78.20.C, 78.66

В.В. Прокопів

Квазіхімічний опис власних атомних дефектів телуриду олова

*Фізико-хімічний інститут при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника,
вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000 Україна*

Методом моделювання за допомогою квазіхімічних реакцій описано утворення власних атомних дефектів у кристалах телуриду олова у припущенні існування двозарядних дефектів за Шотткі. На основі аналізу умови електронейтральності знайдено залежності концентрації дефектів і носіїв струму від температури та парціального тиску пари телуру при реалізації двотемпературного відпалу. Уточнено значення констант відповідних реакцій.

Ключові слова: телурид олова, дефекти, квазіхімія, константи рівноваги.

Стаття постуила до редакції 12.02.2001; прийнята до друку 5.03.2001

I. Вступ

Ступінь відхилення від стехіометрії у нелегованому телуриді олова визначається власними точковими дефектами кристалічної ґратки: вакансіями металу і халькогену та міжвузловими атомами [1]. Характерною особливістю телуриду олова є те, що він зберігає р-тип провідності у матеріалах, збагачених як металом, так і халькогеном. На цей час відсутня єдина думка про переважаючий вид і зарядовий стан дефектів у цьому матеріалі.

У зв'язку з тим, що релаксація навколо вузла, що звільняється, має великий енергетичний ефект, вакансії в SnTe утворюються досить легко [2]. Природно припустити, що переважаючим в даному матеріалі є дефектоутворення за Шотткі. Числовий розрахунок енергетичного спектра вакансій металу і халькогену, виконаний у [3] показав, що для

сполук $A^{IV}B^{VI}$ вакансії металу є двократними акцепторами, а вакансії халькогену – двократними донорами. Виходячи з цього, ми вважали переважаючими атомними дефектами в SnTe двократно іонізовані вакансії олова V_{Sn}^{2-} і телуру V_{Te}^{2+} .

II. Квазіхімічна модель атомних дефектів

Стехіометричний склад телуриду олова можна змінювати, задавши парціальний тиск складових компонентів (олово, телур) над твердою фазою чи температуру у методі двотемпературного відпалу [4]. Рівновагу «кристал-пара» при цьому можна описати за допомогою системи рівнянь квазіхімічних реакцій, наведених у таблиці.

Тут $K = K_0 \exp(-\Delta H / kT)$ – константи рівноваги, де K_0 і ΔH – величини, які не залежать

Таблиця

Квазіхімічні реакції утворення власних атомних дефектів у кристалах телуриду олова

№ п/п	Рівняння реакції	Константа рівноваги	$K_0, (\text{см}^{-3}, \text{Па})$		$\Delta H, \text{eV}$	
			[7]		[7]	
1	$"0" = V_{Te}^0 + V_{Sn}^0$	$K_S = [V_{Sn}^0] \cdot [V_{Te}^0]$	$1,1 \cdot 10^{48}*$	$4,3 \cdot 10^{51}*$	$2,38*$	$4,9*$
2	$\frac{1}{2} Te_2^V = V_{Sn}^0 + Te_{Te}^0$	$K_{Te_2, V} = [V_{Sn}^0] \cdot P_{Te_2}^{-1/2}$	$4,0 \cdot 10^{17}*$	$1,1 \cdot 10^{17}*$	$-0,38*$	$-0,67*$
3	$V_{Te}^0 = V_{Te}^{2+} + 2e^-$	$K'_a = [V_{Te}^{2+}] \cdot n^2 / [V_{Te}^0]$	$1,2 \cdot 10^{43}*$	$1,46 \cdot 10^{32} \cdot T^3$	$0,28*$	$0,02$
4	$V_{Sn}^0 = V_{Sn}^{2-} + 2h^+$	$K'_b = [V_{Sn}^{2-}] \cdot p^2 / [V_{Sn}^0]$	$1,2 \cdot 10^{43}*$	$1,46 \cdot 10^{32} \cdot T^3$	$0,28*$	$0,02$
5	$"0" = e^- + h^+$	$K_i = n \cdot p$	$3,0 \cdot 10^{44}*$	$3,66 \cdot 10^{31} \cdot T^3$	$0,63*$	$0,18$
6	$2[V_{Sn}^{2-}] + n = 2[V_{Te}^{2+}] + p$					

* – ефективні значення.

від температури; P_{Te_2} – парціальний тиск пари телуру; e^- – електрони; h^+ – дірки; n і p – концентрації електронів і дірок відповідно, «V» – пара.

Реакція (1) описує утворення нейтральних вакансій за механізмом Шоттки, а (2) – нейтральних вакансій свинцю при взаємодії з парою халькогену; (3)-(4) – реакції іонізації утворених вакансій; (5) – реакція збудження власної провідності. Рівняння (6) – загальна умова електронейтральності кристала.

Рівняння (1)-(6) дають можливість визначити концентрацію дірок p через константи квазіхімічних реакцій K і парціальний тиск пари телуру P_{Te_2} :

$$Ap^4 + Bp^3 - Cp - D = 0. \quad (7)$$

Тут

$$\begin{aligned} A &= 2K'_a K_S (K_{Te_2, V} K_i^2 P_{X_2}^{1/2})^{-1}; \\ B &= 1; \quad C = K_i; \\ D &= 2K'_b K_{Te_2, V} P_{Te_2}^{1/2}. \end{aligned} \quad (8)$$

На основі співвідношень (1)-(8) можна визначити також, концентрацію дірок p , концентрацію електронів n , холлівську концентрацію дірок p_X та вакансій олова $[V_{Sn}^{2-}]$ і телуру $[V_{Te}^{2+}]$:

$$p_X = p - K_i / p \quad n = K_i / p \quad (9)$$

$$[V_{Sn}^{2-}] = K'_b K_{Te_2, V} P_{X_2}^{1/2} \cdot p^{-2}; \quad (10)$$

$$[V_{Te}^{2+}] = K'_a K_S \cdot p^2 (K_{Te_2, V} K_i^2 P_{Te_2}^{1/2})^{-1}. \quad (11)$$

III. Константи рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів

Запропонована модель квазіхімічних реакцій може бути застосована для чисельних розрахунків рівноважних концентрацій носіїв струму та концентрацій атомних дефектів у кристалах телуриду олова, якщо відомі з достатньою точністю константи рівноваги квазіхімічних реакцій та їхні температурні залежності. Розрахунок залежності холлівської концентрації дірок p_X від температури відпалу T_B за константами рівноваги взятими із [7] дав значне розходження із експериментом [9]. Тому нами була зроблена спроба уточнити значення констант рівноваги квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у телуриді олова.

Значення передекспоненційних множників K_0 і ентальпій реакцій ΔH для констант K_a , K_b , K_i розраховували теоретично, використовуючи зонну теорію невироджених напівпровідників. Константу рівноваги реакції іонізації дефектів визначали з формули:

$$K_b = N_v \exp(-E_a / kT), \quad (12)$$

де E_a – енергія іонізації акцепторних точкових дефектів; N_v – густина станів у валентній зоні

$$N_v = 2(2\pi m_{pd}^* kT/h^2)^{3/2}, \quad (13)$$

тут m_{pd}^* – ефективна маса дірок для густини станів $m_{pd}^* = (g_v^2 m_{p1} m_{p2} m_{p3})^{1/3}$, $g_v = 4$; m_{p1} , m_{p2} ,




Рис. 1. Залежність парціального тиску пари телуру від температури для кристалів SnTe складу $p(\text{см}^{-3})$: 1 – $1,00 \cdot 10^{21}$; 2 – $8,82 \cdot 10^{20}$; 3 – $7,56 \cdot 10^{20}$; 4 – $6,30 \cdot 10^{20}$ [5].

m_{p3} – компоненти тензора ефективної маси дірок.

Приймали, що $K'_b = K_b^2$, а $K'_a = K'_b$.

Константу рівноваги реакції збудження власної провідності одержимо з виразу

$$K_i = N_c N_v \cdot \exp(-E_g/kT), \quad (15)$$

де E_g – ширина забороненої зони.

Числові значення параметрів, необхідних для розрахунку, взяті з [8].

Константи K_S і $K_{Te_2, V}$ знаходили апроксимуючи експериментальні залежності логарифма парціального тиску телуру від оберненої температури (рис.1). Знайдені, таким чином, ефективні значення K_0 і ΔH для констант K_S і $K_{Te_2, V}$ наведені в таблиці.




Рис. 2. Залежності холлівської концентрації дірок p_x від температури відпалу T_B при парціальному тиску пари телуру $P_{Te_2} = 10$ Па: 1 – константи рівноваги взяті із [7]; 2 – константи рівноваги розраховані в даній роботі; 3 – границі області гомогенності [3]; 4 – експеримент [5].




Рис. 4. Залежності концентрації дірок p (1), вакансій олова $[V_{Sn}^{2-}]$ (1) та вакансій телуру $[V_{Te}^{2+}]$ (2) від парціального тиску пари телуру P_{Te_2} при температурі відпалу $T_B = 600$ К.

IV. Обговорення результатів

Результати розрахунку залежності холлівської концентрації дірок p_x від температури відпалу T_B при сталому парціальному тиску пари телуру P_{Te_2} за знайденими значеннями констант наведені на рис. 2. З графіків видно, що в межах області гомогенності при сталому парціальному тиску пари телуру з підвищенням температури відпалу холлівська концентрація дірок зменшується, що якісно узгоджується з експериментом (рис. 2). Причому, крива розрахована за уточненими значеннями констант значно краще корелює із експериментальними точками, ніж крива розрахована за константами взятими із [7]. При відпалі телуриду олова в умовах, коли матеріал




Рис. 3. Залежності концентрації дірок p (1), вакансій олова $[V_{Sn}^{2-}]$ (1) та вакансій телуру $[V_{Te}^{2+}]$ (2) від температури відпалу T_B при парціальному тиску пари телуру $P_{Te_2} = 10$ Па.




Рис. 5. Залежності концентрації дірок p (1), вакансій олова $[V_{Sn}^{2-}]$ (2) та вакансій телуру $[V_{Te}^{2+}]$ (3) від парціального тиску пари телуру P_{Te_2} при температурі відпалу $T_B = 1000$ К.

насичується металом чи халькогеном, концентрація дірок визначається границями області гомогенності (рис. 2 – крива 3).

Результати розрахунку концентрації дефектів і носіїв струму в залежності від температури відпалу T_B при сталому парціальному тиску пари телуру P_{Te_2} і від парціального тиску пари телуру P_{Te_2} при сталій температурі відпалу T_B за знайденими значеннями констант наведені на рис. 3-5.

Розрахунок концентрації дефектів показав, що у кристалах SnTe вакансії телуру $[V_{Te}^{2+}]$ утворюються у незначних кількостях і концентрація носіїв струму визначається, в основному, вакансіями олова $[V_{Sn}^{2-}]$. Із збільшенням температури відпалу T_B при сталому парціальному тиску пари телуру P_{Te_2} концентрація вакансій олова зменшується, що призводить до зниження концентрації дірок p .

Підвищення парціального тиску пари телуру P_{Te_2} при незмінній температурі відпалу T_B призводить до зростання концентрації дірок p (рис. 4-5), що зумовлено зростанням концентрація іонізованих вакансій олова $[V_{Sn}^{2-}]$.

V. Висновки

За допомогою квазіхімічних реакцій описано дефектоутворення в кристалах телуриду олова при двотемпературному відпалі у припущенні існування двозарядних дефектів за Шотткі.

Одержано аналітичні вирази для визначення холлівської концентрації дірок p_x , концентрації дірок p , електронів n та вакансій олова, $[V_{Sn}^{2-}]$ і телуру $[V_{Te}^{2+}]$, через константи квазіхімічних реакцій K і парціальний тиск пари телуру P_{Te_2} .

Уточнено значення констант квазіхімічних реакцій утворення дефектів у телуриді олова. Показано, що в кристалах SnTe концентрація носіїв струму визначається вакансіями олова $[V_{Sn}^{2-}]$, а вакансії телуру $[V_{Te}^{2+}]$ утворюються у незначних кількостях.

Автор висловлює вдячність професору **Фреїку Д.М.** за постановку задачі досліджень та обговорення їх результатів.

В.В Прокопів – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики твердого тіла.

- [1] Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, М.О. Галушак, М.В. Пиц, Г.Д. Матеїк. *Кристалохімія і термодинаміка атомних дефектів у сполуках $A^{IV}B^{VI}$* . Івано-Франківськ: "Плай" (2000).
- [2] Д.М. Заячук, В.А. Шендеровский. Вільні дефекти та електронні процеси в $A^{IV}B^{VI}$ // *Укр. фіз. журн.*, **36**(11), сс. 1692-1713 (1991).
- [3] В.Л. Кузнецов. Критическая оценка, оптимизация фазовой диаграммы и термодинамических свойств в системе Sn-Te // *Неорганические материалы.*, **32**(3), сс. 261-272 (1996).
- [4] Б.А. Волков, О.А. Панкратов. Кристаллические структуры и симметрия электронного спектра полупроводников группы $A^{IV}B^{VI}$ // *Ж. Эксперим. и теор. физики*, **75**(4), сс. 1362-1379 (1978).
- [5] R. F. Brebrick, A.J. Strauss // *J. Chem. Phys.* **41**(1), p. 197 (1964).
- [6] В.П. Зломанов, А.В. Новоселова. *P-T-x-диаграммы состояния системы металл-халькоген*. М.: Наука. 208 с. (1987).
- [7] В.П. Зломанов, А.М. Гаськов. Собственные и примесные дефекты в соединениях группы $A^{IV}B^{VI}$ // *Рост полупроводниковых кристаллов и пленок: Новые методики, легирование, критерии функциональной пригодности материалов*, Новосибирск, сс. 116-133 (1984).
- [8] Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. *Полупроводниковые материалы на основе соединений $A^{IV}B^{VI}$* . М.: Наука. 194 с. (1975).
- [9] В.В. Прокопів. Модель квазіхімічних реакцій утворення власних атомних дефектів у кристалах телуриду олова. // *Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика.* **3**, сс. 66-69. (2000)

V.V. Prokopiv

Quasychemical Description of Tin Telluride Own Atom Defects

*Physics-chemical institute at the Vasyl Stefanyk Precarpathian University,
57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76000*

The offered model of quasychemistry reactions of own atom defects formation in tin telluride crystals with simultaneous existence two-charging defects behind Schottky. On the basis of the analysis of a requirement of an electroneutrality the dependence of defects concentration both carriers of current from temperature and fractional pair pressure of a tellurium is found at embodying of two-temperature annealing. It is specify value equilibrium constants of corresponding reaction.