

УДК 539.2:621.315.548.0:612.029.62
PACS NUMBER (S): 78.55.HX, 78.40.HA, 71.35.CC

ISSN 1729-4428

О.І. Власенко¹, С.М. Левицький¹, Ц.А. Криськов², М.П. Киселюк²
Термоелектричні властивості сполук сульфїду та селенїду свинцю

¹Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
пр. Науки, 41, м. Київ, 03028, E-mail: levytskyi@ua.fm
²Кам'янець-Подільський державний університет,
вул. І. Огієнка, 61, м. Кам'янець-Подільський, 32300

В роботі досліджено тип провідності сполук та зміна коефіцієнта термо-е.р.с. від складу сполуки. Отримані результати свідчать про те, що зразки стехіометричного складу PbSe та PbS мають різний тип провідності. При дослідженні зразків PbSe та PbS з відхиленням від стехіометрії спостерігається зміна коефіцієнта термо-е.р.с.

Ключові слова: термоелектричні матеріали, термо-е.р.с., сульфід свинцю, селенід свинцю.

Стаття постуила до редакції 14.02.2006; прийнята до друку 15.06.2006.

Вступ

Халькогенїди свинцю, що відносяться до вузькощілинних напівпровідникових сполук типу $A^{IV}B^{VI}$, зарекомендували себе перспективними матеріалами у напівпровідниковій оптоелектронїці для створення інжекційних лазерів і фотоприймачів, що функціонують у діапазоні довжин хвиль 1-14 мкм [1-4]. Крім того, вони є базовими термоелектричними матеріалами для області температур 300-950 К [5], а також незмінні модельні об'єкти для наукових досліджень [1,6]. Високі значення оптичного коефіцієнта поглинання (10^3 - 10^4 см⁻¹) та статичної діелектричної проникності (декілька сотень) дають можливість використовувати тонкі плівки для створення багатоелементних матриць.

Халькогенїди свинцю кристалізуються у ґратці типу NaCl. Природа хімічного зв'язку досить складна і відповідає змішаному іонно-ковалентно-металічному типу. Халькогенїди свинцю, як гомогенна фаза, існують як із надлишком металу відносно стехіометричного складу, так із надлишком халькогену [1, 2]. Так, максимальна протяжність області гомогенності телуриду свинцю відмічена при 1048 К від 49,994 до 50,013 % атомного вмісту телуру [5]. Халькогенїди свинцю можуть бути як електронної, так і діркової провідності. Велике значення рухливості (μ) носіїв у n-PbTe і значна термо-е.р.с. (α) ($\mu = 0,173 \text{ м}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$,

$\alpha = 300 \text{ мкВ} \cdot \text{К}^{-1}$), а також сприятливе відношення рухливості носіїв до ґраткової теплопровідності визначають термоелектричну добротність (Z) матеріалу ($Z = 2 \cdot 10^3 \text{ К}^{-1}$) [5].

Сполуки $A^{IV}B^{VI}$ кристалізуються із значним відхиленням від стехіометрії, що обумовлює наявність великої кількості ($\sim 10^{18}$ - 10^{20} см⁻³) електрично активних власних точкових дефектів, наприклад, вакансії в підґратках металу і халькогену.

Селенід свинцю має провідність n-типу при надлишку свинцю відносно стехіометричного складу і провідність p-типу при надлишку селену [1, 2, 6]. Для PbSe максимальна концентрація електронів – $2,3 \cdot 10^{19}$ см⁻³, а концентрація дірок – $2 \cdot 10^{19}$ см⁻³.

I. Методика експерименту і результати

В даній роботі описані результати вивчення термоелектричних параметрів халькогенїдів свинцю, а також можливості покращення їх та досягнення стабільності типу провідності.

Проаналізовано результати технологічних досліджень механізму росту кристалів сполук $A^{IV}B^{VI}$ та їх твердих розчинів. Кристали вирощені з компонентів чистотою, не нижчою ОСЧ 9-4, методом вакуумної сублимації у кварцових ампулах.

Кристали PbS і PbSe мають явно виражений ріст за механізмом "пара-рїдина-кристал".

По завершенню технологічних експериментів у

ампулах були повністю синтезовані матеріали. Залишків речовин не виявлено. Кристали мали дзеркальну поверхню, хоча у випадку сполуки PbSe спостерігались ступені росту. Форма ступеней свідчить про те, що ці сполуки мають ріст за моделлю Косселя-Фольмера-Странського (КСФ). Для сульфїду свинцю такі ступені можна було бачити лише у мікроскоп при збільшеннях понад 500^x (рис. 1.). З цього можна зробити висновок, що обрані температурні режими близькі до оптимальних. Проте, лише з зовнішнього виду кристалів стверджувати про їх досконалість неможливо. Тому були виконані вимірювання температурної залежності термоелектроуршїної сили [7].




Рис. 1. Ступені росту на поверхні кристалу PbS (збільшення 650^x)

Обидві сполуки відносяться до термоелектричних матеріалів. Якщо на протилежних гранях зразка створити різні температури їх поверхні, то завдяки суттєвій різниці рухливостей електронів і

дірок, на цих гранях виникне електричний заряд (ефект Зеебека). Зокрема, якщо температура верхньої грані вища, ніж нижньої, то у випадку матеріалу електронного типу провідності електрони під дією різниці температур будуть переміщуватись швидше, ніж дірки. Оскільки у цьому випадку концентрація електронів набагато більша, ніж дірок, то верхня грань матиме позитивний потенціал, а нижня – негативний. У випадку діркової провідності полярність граней буде зворотною [2]. Таким методом можна оперативно визначати тип провідності напівпровідникових матеріалів. У нашому випадку обидві сполуки мали електронний тип провідності.

Однорідність матеріалу можна оцінити, дослідивши температурну зміну величини термо-е.р.с. Відомо, що вона пропорційна різниці температур ΔT :

$$U = \alpha \Delta T, \quad (1)$$

де α – коефіцієнт термо-е.р.с.

Для дослідження такої залежності було створено вимірювальний пристрій [8]. За допомогою нагрівників на верхній і нижній гранях зразка створювались температури відповідно T_1 і T_2 , причому $T_1 > T_2$. Це зроблено для того, щоб зміна температури зразка була обумовлена лише його теплопровідністю. Температуру граней вимірювали термопарами „хромель-алюмель”. На гранях зразка сформовані притисні контакти, різницю потенціалів яких вимірювали за допомогою цифрового мілівольметра В7-16А. У процесі дослідження температура T_2 підтримувалась сталою, а температура T_1 змінювалась (підвищувалась). Для прикладу результати досліджень однієї з серій зразків показані на графіку (рис. 2).




Рис. 2. Залежність термо-е.р.с. зразків PbSe від температури.

В результаті досліджень встановлено, що коефіцієнти термо-е.р.с. сполук стехіометричного складу такі: PbSe – $222,69 \pm 0,02$ мкВ/К; PbS – $326,47 \pm 0,03$ мкВ/К, а при відхиленнях від стехіометрії по компонентах А і В: PbSe з ваговим надлишком Pb 10% коефіцієнт термо-е.р.с. складає – $241,19 \pm 0,02$ мкВ/К; PbSe з ваговим надлишком Se 10% – $246,61 \pm 0,03$ мкВ/К.

Висновки

З графіка можна зробити висновки, що температурна зміна величини термо-е.р.с. близька до лінійної, що може бути одним з критеріїв однорідності зразків. Незначні відхилення графіків від лінійності обумовлені складністю повної теплоізоляції зразків. У порівнянні з літературними [4, 5] даними температурний хід та числові значення

коефіцієнта термо-е.р.с. у наших зразків мало відрізняються від тих, які отримують у провідних наукових лабораторіях України [5, 8].

Технологічні експерименти свідчать про можливість отримання кристалів матеріалів PbS і PbSe достатньої якості.

Власенко О.І. – доктор фіз.-мат. наук, проф., заст. директора, зав. відділом № 17 “Дефектоутворення та нерівноважних процесів в складних напівпровідниках”;

Левицький С.М. – аспірант відділу № 17 “Дефектоутворення та нерівноважних процесів в складних напівпровідниках”;

Криськов Ц.А. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фізики;

Киселюк М.П. – асистент кафедри фізики.

- [1] Ю.И. Равич, В.А. Ефимова, В.А. Смирнова. *Методы исследования полупроводников в применении к халькогенидам свинца PbTe, PbSe, PbS*. Наука, М. 384 с. (1968).
- [2] Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. *Полупроводниковые материалы на основе соединений $A^{IV}B^{VI}$* . Наука, М. 196 с. (1975).
- [3] Д.М. Фреїк, В.В. Прокопів, М.О. Галушак, М.В. Пиц, Г.Д. Матеїк. *Кристалохімія і термодинаміка дефектів у сполуках $A^{IV}B^{VI}$* . Плай, Івано-Франківськ 164 с. (1999).
- [4] В.Г. Буткевич, В.Д. Бочков, Е.Р. Глобус. Фотоприёмники и фотоприёмные устройства на основе поликристаллических и эпитаксиальных слоев халькогенидов свинца. // *Прикладная физика*, (6), сс. 66-112 (2001)
- [5] В.М. Шперун, Д.М. Фреїк, Р.І. Запужляк. *Термоелектрика телуриду свинцю та його аналогів*. Івано-Франківськ: Плай, 250 с (2000).
- [6] Н.Х. Абрикосов, Л.Е. Шелимова. *Полупроводниковые материалы на основе соединений $A^{IV}B^{VI}$* . Наука, М. 196 с. (1975).
- [7] *Теория роста и методы выращивания кристаллов*. Под ред. К. Гудмена. М.: Мир, 362 с. (1977).
- [8] С.П. Сабо. Технологія халькогенідних термоелементів. Підвищення термоелектричної ефективності. // *Термоелектрика*, (4), сс. 49-57 (2000).
- [9] Л.И. Анатычук, Л.Н. Вихор, Р.Г. Черкез. Оптимальное управление неоднородностью полупроводникового материала для термоэлементов. // *Термоэлектричество*, (3), сс. 47-58 (2000).
- [10] Н.В. Проц. Распределение потенциала в термоэлементе. // *Термоэлектричество*, (1), сс. 15-20 (2001).

O. Vlasenco¹, S. Levytskyi¹, Ts. Kryskov², M. Kyssyljuk²

Thermoelectric Property Connections PbSe and PbS

¹V. Lashkoryov Institute of Semiconductor Physics, prospect Nauki, 41, Kyiv, 03028, E-mail: levytskyi@ua.fm

²Kamyanets-Podilsky State University, Ogienko Str. 61, Kamyanets-Podilsk, 32300

In work the type of conductivity of connections and change to factor thermo-EMF from contents of connection is investigated. The received results testify that samples normal of structure PbSe and Pb have a different type of conductivity. At research of samples PbSe and Pb with a deviation from normal the change of factor thermo EMF is observed.